

## DESCRIPTION

Enduit allégé de réparation et de lissage en pâte prêt à l'emploi. Facilité d'emploi, excellente flexibilité et excellente adhérence : > 1.1 MPa.



## UTILISATION

- Enduit intérieur et extérieur, murs et plafonds sur tous supports courants.
- Particulièrement adapté au rebouchage des fissures grâce à sa grande flexibilité.
- Peut être mélangé à 10% de Ciment Portland pour améliorer sa tenue à l'eau et permettre des épaisseurs d'application plus importantes.
- Aspect lisse après lissage et ponçage.
- Pour une utilisation extérieure, Alltek Exterior doit être recouvert.

## DONNÉES TECHNIQUES

### CONSUMMATION TYPE :

1 litre/m² par mm d'épaisseur

### MASSE VOLUMIQUE :

1,4 +/- 0,1 kg/l

### ES :

- Extrait sec massique : 75%
- Extrait sec volumique : 65%

### CONDITIONS D'APPLICATION :

- +5°C à +35°C
- Hygrométrie maximum 70% H.R

### PH :

8 +/- 1

### LAVAGE DES OUTILS :

À l'eau

### ÉPAISSEURS CONSEILLÉES :

- Épaisseur mini : 0,3 mm
- Épaisseur maxi : 3 mm

### SÉCHAGE :

- 24 h en moyenne selon épaisseur d'application, température, ventilation, hygrométrie et type de support.
- Ponçage et recouvrement : après séchage complet.

## CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

- Seau plastique de 10 litres (réf.102443).

- Conservation 1 an en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

## INFORMATION ENVIRONNEMENT

- Teneur en COV : < 1 g/l.
- Classe Emission Air Intérieur



## CARACTÉRISTIQUES

- Classement au feu : A2-s1, d0 selon la norme européenne EN 13501-1.
- Classification : Famille III classe 2 et Famille IV classe 4b selon la norme NF T 36-005.
- Produit conforme à la norme NF EN 16566.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de données de sécurité est accessible sur le site : <https://icp-alltek.com/fr-be/documentations-3/>

## MODE D'EMPLOI

### SUPPORTS :

- Application sur tous supports, béton, béton cellulaire, mortiers, plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, ciment, parpaings, briques.

### PRÉPARATIONS DES SUPPORTS :

- Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes au DTU et normes en vigueur.

### CONSEILS D'APPLICATION :

- Couteau à enduire / Taloche italienne.
- Platoir souple type « Biflex » ou similaire.
- Ponçage au grain P100 à P150.

### RECOMMANDATIONS :

- Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.
- Utiliser des EPI propres et correctement entretenus : gants et protection oculaires conçus contre les projections de liquide, masque lors des opérations de ponçage.
- Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum d'eau.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
- Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.
- Refermer hermétiquement le bidon après usage.
- Assurer une ventilation adéquate afin d'éliminer les excès d'humidité et accélérer le séchage.
- Ne pas appliquer Alltek Exterior sur fonds humides.