

BESCHREIBUNG

Ungeglätteter Vorstrichputz für eine sorgfältige Vorbereitung von Gipskartonplatten. Kaschiert die Ansätze der Fugenbänder und verleiht Trennwänden und Decken aus Gipskarton eine höhere Qualitätsanmutung. Weiße Farbe und samtig-matte Optik.



ANWENDUNG

- Innen-Vorstrichputz für Wände und Decken auf Gipskartonplatten, ausschließlich für die Airless-Anwendung.
- Ohne Glätten, straft sich beim Auftragen und kann mit allen Farbtypen überstrichen werden.

TECHNISCHE DATEN

TYPISCHER VERBRAUCH :

0,5 bis 0,6 kg/m² pro Schicht, je nach Ebenheit des Untergrunds.

DICHTE :

1,6 +/- 0,1 kg/l

TE :

- Massenanteil Feststoffgehalt: 66 %
- Volumenanteil Feststoffgehalt: 44 %

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN :

- +8°C bis +35°C
- Maximale Luftfeuchtigkeit 70% H.R

PH :

8 +/- 1

REINIGUNG DER WERKZEUGE :

Mit Wasser

EMPFOHLENE SCHICHTDICKEN :

- Mindestschichtdicke: 0,3 mm
- Maximale Schichtdicke: 0,4 mm

TROCKNUNG :

- Durchschnittlich 3 Stunden, je nach Auftragsdicke, Temperatur, Belüftung, Luftfeuchtigkeit und Untergrundart.

VERPACKUNG UND AUFBEWAHRUNG

- Kunststoffeimer 24 kg (Art.-Nr. 100418)

- Haltbarkeit: 9 Monate in ungeöffneter Originalverpackung, geschützt vor Frost und starker Hitze.

GEBRAUCHSANWEISUNG

UNTERGRÜNDE:

- Gipskartonplatten.
- Als Finish auf Füllputz/Spachtelmasse.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE:

- Der Untergrund, die vorbereitenden Arbeiten und die Anwendungsbedingungen müssen den geltenden DTU-Richtlinien und Normen entsprechen.

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE ANWENDUNG:

- Die Untergründe müssen einwandfrei nachgearbeitet und geschliffen sein.
- Bei Bedarf vor der Verwendung aufrühren/mischen.
- Alle Airless-Pumpen mit einer Förderleistung > 5 l (keinen Filter verwenden) für eine perfekte Straffung.
- Airless-Düsen von 23 bis 27 je nach verwendetem Material (Herstellerempfehlungen beachten).

UMWELTINFORMATIONEN

- VOC-Gehalt: < 8 g/l.
- Klasse für Emissionen in die Innenraumluft



EIGENSCHAFTEN

- Brandverhalten: A2-s1, d0 gemäß europäischer Norm EN 13501-1.
- Klassifizierung: Familie III, Klasse 2 gemäß AFNOR NF T 36-005, konform mit der Norm AFNOR NF T 30-608.

HYGIENE UND SICHERHEIT

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf der Website verfügbar/abrufbar : <https://icp-alltek.com/fr-be/documentations-3/>

EMPFEHLUNGEN:

- Den Raum während der Anwendung und der Trocknung belüften.
- Saubere und ordnungsgemäß gewartete PSA verwenden: Handschuhe und Augenschutz gegen Flüssigkeitsspritzer, Atemschutzmaske bei Schleifarbeiten.
- Zum Reinigen der Werkzeuge Überschuss abkratzen und in wenig Wasser eintauchen.
- Rückstände nicht in den Abfluss entsorgen. Inhalt/Behälter bei einer Sammelstelle für gefährliche oder besondere Abfälle entsorgen.
- Vor Frost und Hitze geschützt lagern.
- Den Behälter nach Gebrauch dicht verschließen.
- Für eine ausreichende Belüftung sorgen, um überschüssige Feuchtigkeit abzuführen und die Trocknung zu beschleunigen.