

BESCHREIBUNG

Gebrauchsfertiger weißer Pastenputz. Speziell auf Basis von Bestandteilen formuliert, die Formaldehyd binden; er ist in der Lage, den Formaldehydgehalt eines Raums nach vollständiger Trocknung um 75 % zu reduzieren – über einen Zeitraum von 10 Jahren.



ANWENDUNG

- Ideal für stark frequentierte Bereiche (Eingangshalle, Flure ...): hochbeständig und abwaschbar.
- Innenwände und -decken.
- Kann geglättet oder gespritzt werden, um eine strukturierte Oberfläche im „Tropfen“-Effekt zu erzielen.
- Nicht überstreichen, da dies die Wirksamkeit des Putzes bei der Formaldehydbindung beeinträchtigen kann, insbesondere bei Samt- und Seidenglanzfarben.

TECHNISCHE DATEN

TYPISCHER VERBRAUCH :

1,2 bis 2 kg/m² pro Schicht, je nach Untergrund und gewünschter Oberfläche.

DICHTE :

1,7 +/- 0,1 kg/l

TE :

- Massenanteil Feststoffgehalt : 74%
- Volumenanteil Feststoffgehalt : 56%

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN :

- +8°C bis +35°C
- Maximale Luftfeuchtigkeit 70% H.R

PH :

8 +/- 1

REINIGUNG DER WERKZEUGE :

Mit Wasser

EMPFOHLENE SCHICHTDICKEN :

- Mindestschichtdicke : 0,8 mm
- Maximale Schichtdicke : 3 mm

TROCKNUNG :

- Durchschnittlich 24 Stunden, je nach Auftragsdicke, Temperatur, Belüftung, Luftfeuchtigkeit und Untergrundart.

VERPACKUNG UND AUFBEWAHRUNG

- Kunststoffeimer 15 kg (Art.-Nr. 102669)
- Kunststoffsack mit Tragegriff, 25 kg (Art.-Nr. 102668)

- Haltbarkeit: 1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung, geschützt vor Frost und starker Hitze.

UMWELTINFORMATIONEN

- VOC-Gehalt: < 1 g/l.
- Klasse für Emissionen in die Innenraumluft



EIGENSCHAFTEN

- Brandverhalten: B-s1, d0 gemäß europäischer Norm EN 13501-1.
- Klassifizierung: Familie III, Klasse 2 gemäß AFNOR NF T 36-005, konform mit der Norm AFNOR NF T 30-608.
- Reduziert den Formaldehydgehalt eines Raums um 75 %.

GEBRAUCHSANWEISUNG

UNTERGRÜNDE:

- Ortbeton, Rohbeton.
- Ziegel und Hintermauerziegel, Gips, Gipsplatten, Gipskartonplatten.
- Holz und Holzwerkstoffe, alte, gut haftende und intakte Altanstriche.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE:

- Der Untergrund, die vorbereitenden Arbeiten und die Anwendungsbedingungen den geltenden DTU-Richtlinien und Normen entsprechen.

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE ANWENDUNG:

- Bei Bedarf vor der Verwendung aufrühren/mischen.
- Spritzmaschine mit Düse von 3 bis 4 mm je nach Untergrundzustand und verwendetem Material (Herstellerempfehlungen beachten).
- Für maximale Wirksamkeit einen 1. geglätteten Arbeitsgang von 1 mm ausführen, nach der Trocknung einen 2. geglätteten Arbeitsgang von 1 mm Dicke oder eine Schicht Strukturputz aufspritzen.
- Venezianische Traufel für einen dekorativen Effekt je nach gewünschter Oberfläche.

EMPFEHLUNGEN:

- Den Raum während der Anwendung und der Trocknung belüften.
- Saubere und ordnungsgemäß gewartete PSA verwenden: Handschuhe und Augenschutz gegen Flüssigkeitsspritzer, Atemschutzmaske bei Schleifarbeiten.
- Zum Reinigen der Werkzeuge Überschuss abkratzen und in wenig Wasser eintauchen.
- Rückstände nicht in den Abfluss entsorgen. Inhalt/Behälter bei einer Sammelstelle für gefährliche oder besondere Abfälle entsorgen.
- Vor Frost und Hitze geschützt lagern.
- Den Behälter nach Gebrauch dicht verschließen.
- Für eine ausreichende Belüftung sorgen, um überschüssige Feuchtigkeit abzuführen und die Trocknung zu beschleunigen.

HYGIENE UND SICHERHEIT

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf der Website verfügbar/abrufbar : www.icp-alltek.com/fr-fr/documentations/