

BESCHRIJVING

Witte decoratieve pleister op basis van zeer fijne minerale vulstoffen en organisch bindmiddel. Hiermee kunnen gemarmerde, gladde en/of ingekleurde effecten worden gecreëerd.

GEBRUIK

- Decoratieve binnenpleister voor muren en plafonds op alle gangbare gladde en voorbehandelde ondergronden.
- Particuliere en collectieve ruimtes.



TECHNISCHE GEGEVENS

CONSUMMATION TYPE :

6 kg voor +/- 10 m² per laag afhankelijk van het gewenste effect.

MASSE VOLUMIQUE :

1,7 +/- 0,1 kg/l

ES :

- Drooggehalte in gewicht : 74%
- Drooggehalte in volume : 55%

CONDITIONS D'APPLICATION :

- +8°C tot +35°C
- Maximale luchtvochtigheid: 70% R.V.

PH :

8 +/- 1

LAVAGE DES OUTILS :

Met water

AANBEVOLEN DIKTE :

- Minimale dikte: 0,3 mm voor de eerste laag
- Maximale dikte: 0,5 mm voor de eerste laag

DROOGTIJD :

- Gemiddeld 16 uur afhankelijk van laagdikte, temperatuur, ventilatie, luchtvochtigheid en type ondergrond. Schuren en overschilderen/afwerken: na volledige droging.

VERPAKKING EN BEWARING

- Plastic emmer van 6 kg (ref. 101213)

- 2 jaar houdbaar in niet-aangebroken originele verpakking, beschermd tegen vorst en extreme hitte.

GEBRUIKSAANWIJZING

ONDERGRONDEN :

- Gipskartonplaten
- Alle gangbare gladde ondergronden, indien nodig bijgewerkt met Alltek LF50 of Alltek LM150.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN :

- De ondergronden, voorbereidende werkzaamheden en verwerkingsomstandigheden moeten voldoen aan de geldende DTU en normen.

VERWERKINGSADVIES :

- Na het verwijderen van de beschermfolie van het product, mengen met een elektrische mixer.
- 1e laag: breng een dunne laag onregelmatig aan met een spachtel of een pleisterspaan (met afgeronde hoeken) om reliëf te creëren (dieptes en verdikkingen) door de spachtel zo vlak mogelijk te houden (bijna parallel aan het te bewerken oppervlak).
- Na droging (ongeveer 6 uur) een 2e laag aanbrengen.
- De spachtel moet zo loodrecht mogelijk op het oppervlak worden gehouden, aangezien de dieptes van het reliëf moeten worden opgevuld, met krachtige druk om maximale glans te verkrijgen (glansen/polijsten van de pleister).
- Na droging Nuance Toscane afwerken met de beschermende was Stucco Wax, die na het polijsten zorgt voor een zijdeachtige en zeer glanzende uitstraling.

AANBEVELINGEN :

- De ruimte goed ventileren tijdens het aanbrengen en de droging.
- Schone en goed onderhouden PBM's gebruiken: handschoenen en oogbescherming ontworpen tegen vloeistofspatten, een stofmasker tijdens het schuren.
- Voor het reinigen van het gereedschap overtollig product afschrappen en onderdompelen in een minimale hoeveelheid water.
- Restanten niet in de riolering gieten. Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval.
- Beschermd tegen vorst en hitte bewaren.
- De verpakking na gebruik luchtdicht afsluiten.
- Zorgen voor voldoende ventilatie om overtollig vocht af te voeren en de droging te versnellen.

MILIEU-INFORMATIE

- Teneur en COV : < 1 g/l.
- Classe Emission Air Intérieur



EIGENSCHAPPEN

- Gipskartonplaten
- Alle gangbare gladde ondergronden, indien nodig bijgewerkt met Alltek LF50 of Alltek LM150.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op de website : www.icp-alltek.com/fr-fr/documentations/