

BESCHRIJVING

Pasklare witte pleister in pasta. Speciaal geformuleerd op basis van componenten die formaldehyde opvangen, waardoor het formaldehydegehalte in een ruimte na volledige droging gedurende een periode van 10 jaar met 75% wordt verminderd.



GEBRUIK

- Ideaal voor drukke doorgangsruimtes (inkomhal, gangen, etc.): hoge weerstand en afwasbaar.
- Binnenmuren en plafonds.
- Kan gladgestreken of gespoten worden voor een gestructureerde afwerking van het type spachtelputz/guttenspuitwerk.
- Niet overschilderen om te voorkomen dat de effectiviteit van de pleister bij het opvangen van formaldehyde vermindert, met name bij fluweelzachte en satijnglanzende verven.

TECHNISCHE GEGEVENS

NORMVERBRUIK :

1,2 tot 2 kg/m² per laag, afhankelijk van de ondergrond en de gewenste afwerking.

DICHTHEID :

1,7 +/- 0,1 kg/l

DROGESTOFGEHALTE :

- Vaste stofgehalte in gewicht : 74%
- Vaste stofgehalte in volume : 56%

VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN :

- +8°C tot +35°C
- Maximale relatieve vochtigheid 70% RV

PH :

8 +/- 1

GEREEDSCHAP SCHOONMAKEN :

Met water

AANBEVOLEN DIKTE :

- Minimale dikte: 0,8 mm
- Maximale dikte: 3 mm

DROOGTIJD :

- Gemiddeld 24u, afhankelijk van de aanbrengdikte, temperatuur, ventilatie, relatieve vochtigheid en type ondergrond.

VERPAKKING EN BEWARING

- Kunststof emmer van 15 kg. (ref. 102669)
- Kunststof zak met handvat van 25 kg. (ref. 102668)

- Bewaring 1 jaar in ongeopende originele verpakking, beschermd tegen vorst en hoge temperaturen.

MILIEU-INFORMATIE

- VOS-gehalte: < 1 g/l
- Emissieklasse binnenlucht



EIGENSCHAPPEN

- Brandclassificatie: B-s1, d0 volgens de Europese norm EN 13501-1
- Classificatie: familie III klasse 2 volgens AFNOR NF T 36-005, conform de norm AFNOR NF T 30-608.
- Vermindert het formaldehydegehalte van een ruimte met 75%.

GEBRUIKSAANWI

ONDERGRONDEN :

- Bekist beton, ruw beton.
- Bakstenen en terracotta tegels, gips, gipsblokken, kartonnen gipsplaten.
- Hout en houtderivaten, oude, goed hechtende en gezonde beschildeerde ondergronden.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN :

- De ondergronden, voorbereidende werkzaamheden en toepassingsvoorwaarden moeten conform zijn met de geldende DTU-voorschriften en normen.

VERWERKINGSADVIES :

- Indien nodig mengen vóór gebruik.
- Spuitmachine met spuitmond van 3 tot 4 mm, afhankelijk van de staat van de ondergrond en het gebruikte materiaal (volg de aanbevelingen van de fabrikant).
- Voor een maximaal resultaat, breng een 1ste gladde laag van 1 mm aan; na droging een 2de gladde laag van 1 mm dik of spuit een laag gestructureerde pleister aan.
- Italiaanse pleisterspaan voor een decoratief effect volgens de gewenste afwerking.

AANBEVELINGEN :

- De ruimte verluchten tijdens het aanbrengen en drogen.
- Gebruik schone en goed onderhouden PBM's: handschoenen en oogbescherming ontworpen tegen vloeistofspatten, masker tijdens schuurwerkzaamheden.
- Om het gereedschap te reinigen, het overschot afschrappen en onderdompelen in een minimum aan water.
- Restanten niet in de riolering lozen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval.
- Bewaren beschermd tegen vorst en hitte.
- Het vat na gebruik hermetisch afsluiten.
- Zorgen voor voldoende ventilatie om overtollig vocht af te voeren en het droogproces te versnellen.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op de website : www.icp-alltek.com/fr-fr/documentations/