

DESCRIPTION

Enduit de dégrossissage et de ragréage léger pour application airless et machine à vis haute pression en intérieur ou extérieur. Alltek X est un enduit de couleur grise en pâte prêt à l'emploi à base de charges allégées particulièrement résistant à l'eau et doté d'un fort pouvoir garnissant.

UTILISATION

- Murs et plafonds sur tous supports courants présentant des défauts de planimétrie.
- Idéal pour les blocs de béton cellulaires et béton brut grâce à son pouvoir garnissant.
- Facile à lisser.
- Application manuelle possible.
- Peut être utilisé en pièces humides.
- Extérieur : enduisage des sous faces de balcon.



DONNÉES TECHNIQUES

CONSUMMATION TYPE :

1 à 4,5 L/m² par passe.

MASSE VOLUMIQUE :

1,34 +/- 0,10 kg/l

ES :

- Extrait sec massique : 69%
- Extrait sec volumique : 58%

CONDITIONS D'APPLICATION :

- +5°C à +35°C
- Hygrométrie maximum 70% H.R

PH :

8 +/- 1

LAVAGE DES OUTILS :

À l'eau

ÉPAISSEURS CONSEILLÉES :

- Épaisseur mini : 0,6 mm
- Épaisseur maxi : 3 mm

SÉCHAGE :

- 48 h en moyenne selon épaisseur d'application, température, ventilation, hygrométrie et type de support.
- Ponçage et recouvrement : après séchage complet.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

- Seau plastique de 15 L (réf.102921).
- Sac plastique de 15 L (réf.102728).

- Conservation 9 mois en emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

INFORMATION ENVIRONNEMENT

- Classe Emission Air Intérieur



CARACTÉRISTIQUES

- Classement au feu : B-s2, d0
- Classification : famille III classe 2 et famille IV classe 4b selon AFNOR NF T36-005, conforme à la norme AFNOR NF EN 15824, conforme à la norme AFNOR NF EN 16566.
- Perméabilité à l'eau liquide : W3 selon EN 1062-3 / Perméabilité à la vapeur d'eau : V2 selon ISO 7783

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de données de sécurité est accessible sur le site : <https://icp-alltek.com/fr-ch/documentations-2/>

MODE D'EMPLOI

SUPPORTS :

- Béton brut (dalles, pré-dalles, banchés, parpaings)
- Bloc de béton cellulaire après réparation des éclats.
- Carreaux de briques, briques monomur, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonées, plâtre.

PRÉPARATIONS DES SUPPORTS :

- Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes au DTU et normes en vigueur.

CONSEILS D'APPLICATION :

- Toute pompe airless, débit > 5L (ne pas utiliser de filtre), pompe airless T-Max ou machine à vis haute pression airless. Buses airless de 35 à 55 selon état du support et matériel utilisé (se conformer aux conseils du fabricant).
- Machine à vis traditionnelle. Buses de 4 à 6 mm selon état du support et matériel utilisé (se conformer aux conseils du fabricant).
- Appliquer une première couche lissée en forte épaisseur (3mm). Après séchage, appliquer une deuxième couche moins chargée afin d'obtenir une meilleure finition.
- Ponçage au grain P100 à P150.

RECOMMANDATIONS :

- Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.
- Utiliser des EPI propres et correctement entretenus : gants et protection oculaires conçus contre les projections de liquide, masque lors des opérations de ponçage.
- Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum d'eau.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
- Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.
- Refermer hermétiquement le bidon après usage.
- Assurer une ventilation adéquate afin d'éliminer les excès d'humidité et accélérer le séchage.

- En intérieur, assurer une ventilation adéquate afin d'éliminer les excès d'humidité et accélérer le séchage.