

DESCRIPTION

Alltek Fine Violet 180 Airless est un enduit en pâte de couleur blanche et lavable. Sa résistance à l'abrasion humide est de classe B suivant la norme NFT 30-608.



UTILISATION

- Enduit intérieur, murs et plafonds sur tous supports courant.
- En débullage et ratissage avant peinture, papiers peints ou revêtements muraux.
- Effet gouttelette structuré possible avec l'utilisation d'une tête de projection montée sur le pistolet airless.
- Conseillé pour les locaux à fort passage (cages d'escaliers, couloirs) et pour les pièces humides (cuisines, salle de bains).

DONNÉES TECHNIQUES

CONSUMMATION TYPE :

0,7 à 1,5 kg/m² par couche suivant supports et finition souhaitée.

MASSE VOLUMIQUE :

1,7 +/- 0,1 kg/l

ES :

- Extrait sec massique : 77%
- Extrait sec volumique : 61%

CONDITIONS D'APPLICATION :

- +8°C à +35°C
- Hygrométrie maximum 70% H.R

PH :

8 +/- 1

LAVAGE DES OUTILS :

À l'eau

ÉPAISSEURS CONSEILLÉES :

- Épaisseur mini : 0,4 mm
- Épaisseur maxi : 3 mm

SÉCHAGE :

- 12 h à 24 h en moyenne selon épaisseur d'application, température, ventilation, hygrométrie et type de support.
- Ponçage et recouvrement : après séchage complet.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

- Sac plastique de 25kg (réf. 100531)

- Conservation 9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

INFORMATION ENVIRONNEMENT

- Classe Emission Air Intérieur



CARACTÉRISTIQUES

- Classement au feu : A2-s1, d0 selon la norme européenne EN 13501-1
- Classification : famille III classe 2 selon AFNOR NF T 36-005, conforme à la norme AFNOR NF T 30-608.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de données de sécurité est accessible sur le site : <https://icp-alltek.com/fr-ch/documentations-2/>

MODE D'EMPLOI

SUPPORTS :

- Béton banché, béton brut.
- Briques et carreaux de terre cuite, plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées.
- Bois et dérivés, anciens fonds peints adhérents et en bon état.

PRÉPARATIONS DES SUPPORTS :

- Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes au DTU et normes en vigueur.

CONSEILS D'APPLICATION :

- Buses airless de 31 à 45 selon état du support et matériel utilisé (se conformer aux conseils du fabricant).
- Pompes airless de grande capacité de type GBT 500, Hemo 10, Wagner HC 960 et 970, ESSP ou similaire.
- Pour l'effet gouttelette, nous consulter.
- Lames de lissage toutes dimensions.

RECOMMANDATIONS :

- Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.
- Utiliser des EPI propres et correctement entretenus : gants et protection oculaires conçus contre les projections de liquide, masque lors des opérations de ponçage.
- Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum d'eau.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
- Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.
- Refermer hermétiquement le bidon après usage.
- Assurer une ventilation adéquate afin d'éliminer les excès d'humidité et accélérer le séchage.