

BESCHREIBUNG

Feiner Vorbereitungs- und Finishputz für Airless-Anwendung.
Alltek Alpha F ist ein gebrauchsfertiger weißer Pastenputz.



ANWENDUNG

- Innenputz für Wände und Decken auf allen gängigen glatten Untergründen.
- Ideal für Gipskartonplatten.
- Glatte Oberfläche nach Glätten und Schleifen.
- Ohne Glätten rundet sich der Putz beim Auftragen ab und ergibt beim Trocknen eine leichte, regelmäßige Wolkenstruktur, die mit allen Farbtypen überstreichbar ist.
- Manuelle Anwendung möglich.

TECHNISCHE DATEN

TYPISCHER VERBRAUCH :

1 Liter/m² pro mm Schichtdicke.

DICHTE :

1,7 +/- 0,1 kg/l

TE :

- Trockenextrakt Masse : 67%
- Trockenextrakt Volumen : 45%

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN :

- +8°C bis +35°C
- Maximale Luftfeuchtigkeit 70% H.R

PH :

8 +/- 1

REINIGUNG DER WERKZEUGE :

Mit Wasser

EMPFOHLENE SCHICHTDICKEN :

- Mindestschichtdicke : 0,2 mm
- Maximale Schichtdicke : 1 mm

TROCKNUNG :

- Durchschnittlich 12 bis 24 Stunden, je nach Auftragsdicke, Temperatur, Belüftung, Luftfeuchtigkeit und Untergrundart.
- Schleifen und Überarbeitung: nach vollständiger Trocknung.

VERPACKUNG UND AUFBEWAHRUNG

- Kunststoffeimer 15 l (Art.-Nr. 100646).
- Haltbarkeit: 9 Monate in ungeöffneter Originalverpackung, geschützt vor Frost und starker Hitze.

GEBRAUCHSANWEISUNG

UNTERGRÜNDE:

- Gipsplatten und Gipskartonplatten nach Überprüfung der Fugen, Maschinenputz auf Gipsbasis.
- Als Feinschicht auf Beton.
- Holz und Holzwerkstoffe, alte, gut haftende und intakte Altanstriche.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE:

- Der Untergrund, die vorbereitenden Arbeiten und die Anwendungsbedingungen müssen den geltenden DTU-Richtlinien und Normen entsprechen.

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE ANWENDUNG:

- Bei Bedarf vor der Verwendung aufrühren/mischen.
- Alle Airless-Pumpen mit einer Förderleistung > 5 l (keinen Filter verwenden).
- Schleifen mit Körnung 180 bis 220.
- Airless-Düsen von 25 bis 31 je nach Untergrundzustand und verwendetem Material (Herstellerempfehlungen beachten).
- Flexible Glättkelle vom Typ „Parfaitliss“ oder gleichwertig.

UMWELTINFORMATIONEN

- VOC-Gehalt: < 1 g/l.
- Klasse für Emissionen in die Innenraumluft



EIGENSCHAFTEN

- Brandverhalten: A2-s1, d0 gemäß europäischer Norm EN 13501-1.
- Klassifizierung: Familie III, Klasse 2 gemäß AFNOR NF T 36-005, konform mit der Norm AFNOR NF T 30-608.

HYGIENE UND SICHERHEIT

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf der Website verfügbar/abrufbar : www.icp-alltek.com/fr-fr/documentations/

EMPFEHLUNGEN:

- Den Raum während der Anwendung und der Trocknung belüften.
- Saubere und ordnungsgemäß gewartete PSA verwenden: Handschuhe und Augenschutz gegen Flüssigkeitsspritzer, Atemschutzmaske bei Schleifarbeiten.
- Zum Reinigen der Werkzeuge Überschuss abkratzen und in wenig Wasser eintauchen.
- Rückstände nicht in den Abfluss entsorgen. Inhalt/Behälter bei einer Sammelstelle für gefährliche oder besondere Abfälle entsorgen.
- Vor Frost und Hitze geschützt lagern.
- Den Behälter nach Gebrauch dicht verschließen.
- Für eine ausreichende Belüftung sorgen, um überschüssige Feuchtigkeit abzuführen und die Trocknung zu beschleunigen.