

## BESCHREIBUNG

Halbleichte, gebrauchsfertige Pastenmasse zur Behebung von Luftdichtheitsmängeln im Rohbau. Das Verfahren trägt zur Erfüllung der Luftdichtheitsanforderungen bei, indem es die Leistung einer Außendämmung (WDVS) oder Innendämmung ergänzt.



## ANWENDUNG

- Halbleichter Innenputz für Wände und Decken, für traditionelle, Airless- oder manuelle Anwendung.
- Kann als Luftdichtheitsputz oder als Finishputz verwendet werden.
- Verwendung möglich in Räumen der Klassifizierung EA, EB und EB+ privat (siehe CSTB-Merkblatt 3567 – Mai 2006).

## TECHNISCHE DATEN

### TYPISCHER VERBRAUCH :

4,2 kg/m² pour une application de 3mm d'épaisseur.

### DICHTE :

1,4 +/- 0,1 kg/l

### TE :

- Trockenextrakt Masse : 69%
- Trockenextrakt Volumen : 57%

### ANWENDUNGSBEDINGUNGEN :

- +8°C bis +35°C
- Maximale Luftfeuchtigkeit 70 % rF

### PH :

8 +/- 1

### REINIGUNG DER WERKZEUGE :

Mit Wasser

### EMPFOHLENE SCHICHTDICKEN :

- Mindestschichtdicke : 1 mm
- Maximale Schichtdicke : 5 mm

### TROCKNUNG :

- 5 Tage bei geklebter Verlegung / 48 Stunden bei Verlegung auf Metallunterkonstruktion.
- Schleifen und Überarbeitung: nach vollständiger Trocknung.

## VERPACKUNG UND AUFBEWAHRUNG

- Kunststoffsack 15 Liter (Art.-Nr. 101670)
- Kunststoffeimer 15 Liter (Art.-Nr. 102330)
- Konische Fässer, 112 Liter
- Haltbarkeit: 9 Monate in ungeöffneter Originalverpackung, geschützt vor Frost und starker Hitze.

## GEBRAUCHSANWEISUNG

### UNTERGRÜNDE:

- Hintermauerziegel (gemäß Norm NF EN 771-1)
- Betonhohlblocksteine (gemäß Norm NF EN 771-3).
- Porenbeton (gemäß Norm NF EN 771-4).

### VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE:

- Der Untergrund, die vorbereitenden Arbeiten und die Anwendungsbedingungen müssen den geltenden DTU-Richtlinien und Normen entsprechen.
- Vorherige Ausbesserung von Absplitterungen.

### EMPFEHLUNGEN FÜR DIE ANWENDUNG:

- Bei Bedarf vor der Verwendung aufrühren/mischen.
- Pumpensystem Xtrem 60 mit 112-l-Fässern.
- Herkömmliche Schneckenpumpe. Düsen 4 bis 6 mm.
- Hochdruck-Schneckenpumpe. Düsen .045 bis .055.

## UMWELTINFORMATIONEN

- VOC-Gehalt: < 1 g/l.
- Klasse für Emissionen in die Innenraumluft



## EIGENSCHAFTEN

- Brandverhalten: A2-s1, d0 gemäß europäischer Norm EN 13501-1.
- Klassifizierung: Familie III, Klasse 2 gemäß AFNOR NF T 36-005, konform mit der Norm AFNOR NF T 30-608, konform mit der Norm EN NF 15824.

## HYGIENE UND SICHERHEIT

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf der Website verfügbar/abrufbar : [www.icp-alltek.com/fr-fr/documentations/](http://www.icp-alltek.com/fr-fr/documentations/)

### EMPFEHLUNGEN:

- Den Raum während der Anwendung und der Trocknung belüften.
- Saubere und ordnungsgemäß gewartete PSA verwenden: Handschuhe und Augenschutz gegen Flüssigkeitsspritzer, Atemschutzmaske bei Schleifarbeiten.
- Zum Reinigen der Werkzeuge Überschuss abkratzen und in wenig Wasser eintauchen.
- Rückstände nicht in den Abfluss entsorgen. Inhalt/Behälter bei einer Sammelstelle für gefährliche oder besondere Abfälle entsorgen.
- Vor Frost und Hitze geschützt lagern.
- Den Behälter nach Gebrauch dicht verschließen.
- Für eine ausreichende Belüftung sorgen, um überschüssige Feuchtigkeit abzuführen und die Trocknung zu beschleunigen.