

BESCHRIJVING

Fijne voorbereidings- en afwerkpleister voor airless-spuiten. Alltek Alpha F is een gebruiksklare pasta-egalisatiepleister met een witte kleur.



GEBRUIK

- Binnenpleister voor muren en plafonds op alle gangbare gladde ondergronden.
- Ideaal op gipsplaten (AK/afgeschuinde kanten).
- Glad aspect na gladstrijken en schuren.
- Zonder gladstrijken krijgt de pleister bij de verwerking een afgeronde structuur, wat bij droging een lichte, regelmatige sinaasappelhuid (pommelé) geeft die met alle types verf kan worden overschilderd.
- Handmatige verwerking mogelijk.

TECHNISCHE GEGEVENS

NORMVERBRUIK :

1 liter/m² per mm dikte.

DICHTHEID :

1,7 +/- 0,1 kg/l

DROGESTOFGEHALTE :

- Drogestofgehalte in gewicht : 67%
- Drogestofgehalte in volume : 45%

VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN :

- +8°C tot +35°C
- Max.luchtvochtigheid 70 % RV

PH :

8 +/- 1

GEREEDSCHAP SCHOONMAKEN :

Met water

AANBEVOLEN DIKTE :

- Minimumdikte : 0,2 mm
- Maximumdikte : 1 mm

DROOGTIJD :

- Gemiddeld 12 u. tot 24 u. afhankelijk van de laagdikte, temperatuur, ventilatie, relatieve vochtigheid en het type ondergrond.
- Schuren en overschilderen: na volledige droging.

VERPAKKING EN BEWARING

- Plastic emmer 15 liter (réf. 100646).

- Houdbaarheid: 9 maanden in ongeopende originele verpakking, beschermd tegen vorst en extreme hitte.

MILIEU-INFORMATIE

- VOS-gehalte: < 1 g/l
- Emissieklasse binnenlucht



EIGENSCHAPPEN

- Brandklasse: A2-s1,d0 volgens de Europese norm EN 13501-1
- Classificatie: Familie III klasse 2 volgens AFNOR NF T 36-005, conform de norm AFNOR NF T 30-608.

GEBRUIKSAANWI

ONDERGRONDEN :

- Gipsblokken en gipsplaten na voegbehandeling, spuitgips.
- Als afwerklaag op beton.
- BHout en houtderivaten, goed hechtende oude verflagen in goede staat.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN :

- De ondergronden, voorbereidende werkzaamheden en verwerkingsomstandigheden moeten voldoen aan de geldende DTU en normen.

VERWERKINGSADVIES :

- Indien nodig oproeren vóór gebruik.
- Alle airless pompen met een debiet > 5 l/min (geen filter gebruiken).
- Schuren met korrel 180 tot 220.
- Airless spuitkoppen van 0,025" tot 0,031" afhankelijk van de staat van de ondergrond en de gebruikte apparatuur (volg het advies van de fabrikant).
- Soepel spachtelmes / egaliseermes type "Parfaitliss" of gelijkwaardig.

AANBEVELINGEN :

- De ruimte goed ventileren tijdens het aanbrengen en de droging.
- Schone en goed onderhouden PBM's gebruiken: handschoenen en oogbescherming ontworpen tegen vloeistofspatten, een stofmasker tijdens het schuren.
- Voor het reinigen van het gereedschap overtollig product afschrappen en onderdompelen in een minimale hoeveelheid water.
- Restanten niet in de riolering gieten. Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval.
- Beschermd tegen vorst en hitte bewaren.
- De verpakking na gebruik luchtdicht afsluiten.
- Zorgen voor voldoende ventilatie om overtollig vocht af te voeren en de droging te versnellen.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op de website : www.icp-alltek.com/fr-fr/documentations/