

BESCHRIJVING

Vullende voorbereidingspleister, voor airless toepassing. Alltek Alpha G is een witte pastapleister, gebruiksklaar.



GEBRUIK

- Binnenpleister, voor muren en plafonds op alle courante ondergronden.
- Ideaal op ruw beton dankzij zijn vullend vermogen.
- Glad uitzicht na gladstrijken en schuren
- Zonder gladstrijken krijgt de pleister bij airless-toepassing een afgerond effect, wat na droging een licht, regelmatig gevlekt uitzicht geeft, overschilderbaar met alle soorten verf.
- Manuele toepassing mogelijk.

TECHNISCHE GEGEVENS

NORMVERBRUIK :

0,6 tot 0,9 kg/m² per laag, afhankelijk van de planimetrie van de ondergrond.

DICHTHEID :

1,7 +/- 0,1 kg/l

DROGESTOFGEHALTE :

- Drogestofgehalte in gewicht : 73%
- Drogestofgehalte in volume : 54%

VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN :

- +8°C tot +35°C
- Maximale relatieve vochtigheid 70% RV

PH :

8 +/- 1

GEREEDSCHAP SCHOONMAKEN :

À l'eau

AANBEVOLEN DIKTE :

- Epaisseur mini : 0,3 mm
- Epaisseur maxi : 3 mm

DROOGTIJD :

- Gemiddeld 12 tot 24u, afhankelijk van de aanbrengdikte, temperatuur, ventilatie, relatieve vochtigheid en type ondergrond.
- Schuren en overwerken: na volledige droging.

VERPAKKING EN BEWARING

- Kunststof emmer van 25 kg (ref. 100433).
- Kunststof zak van 25 kg (ref. 100432).
- Bewaring 9 maanden in ongeopende originele verpakking, beschermd tegen vorst en hoge temperaturen.

MILIEU-INFORMATIE

- VOS-gehalte: < 1 g/l.
- Emissieklasse Binnenlucht



EIGENSCHAPPEN

- Brandclassificatie: A2-s1, d0 volgens de Europese norm EN 13501-1
- Classificatie: familie III klasse 2 volgens AFNOR NF T 36-005, conform de norm AFNOR NF EN 16566.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op de website : www.icp-alltek.com/fr-fr/documentations/

GEBRUIKSAANWI

ONDERGRONDEN :

- Ruw ontkist beton.
- Bakstenen en terracotta tegels, gips, gipsblokken, kartonnen gipsplaten.
- Hout en houtderivaten, oude, goed hechtende en gezonde beschildeerde ondergronden.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN :

- De ondergronden, voorbereidende werkzaamheden en toepassingsvoorwaarden moeten conform zijn met de geldende DTU-voorschriften en normen.

VERWERKINGSADVIES :

- Indien nodig mengen vóór gebruik.
- Alle airless pompen met een debiet >5 L (geen filter gebruiken).
- Schuren met korrel 150 tot 220.
- Airless spuitdoppen van 27 tot 45, afhankelijk van de staat van de ondergrond en het gebruikte materiaal (volg de aanbevelingen van de fabrikant).
- Flexibel gladstrijkmes type "Parfaitliss" of gelijkwaardig (tot 1 meter breed voor plafonds).

AANBEVELINGEN :

- De ruimte verluchten tijdens het aanbrengen en drogen.
- Gebruik schone en goed onderhouden PBM's: handschoenen en oogbescherming ontworpen tegen vloeistofspatten, masker tijdens schuurwerkzaamheden.
- Om het gereedschap te reinigen, het overschot afschrappen en onderdompelen in een minimum aan water.
- Restanten niet in de riolering lozen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval.
- Bewaren beschermd tegen vorst en hitte.
- Het vat na gebruik hermetisch afsluiten.
- Zorgen voor voldoende ventilatie om overtollig vocht af te voeren en het droogproces te versnellen.