

BESCHRIJVING

Semi-lichte pastapleister, gebruiksklaar, bestemd voor het verhelpen van luchtdichtheidsgebreken van de ruwbouw. Het procedé draagt bij tot het behalen van de luchtdichtheidseisen door de prestaties van een buitengevelisolatie (ITE) of binnenisolatie (ITI) aan te vullen.

GEBRUIK

- Semi-lichte binnenpleister, voor muren en plafonds, voor traditionele, airless of manuele toepassing.
- Kan gebruikt worden als luchtdichtheidspleister of als afwerkingspleister.
- Toepasbaar in ruimtes geklasseerd EA, EB en EB+ privaat (zie CSTB-document 3567-mei 2006).



TECHNISCHE GEGEVENS

NORMVERBRUIK :

4,2 kg/m² voor een toepassing van 3 mm dikte.

DICHTHEID :

1,4 +/- 0,1 kg/l

DROGESTOFGEHALTE :

- Drogestofgehalte in gewicht : 69%
- Drogestofgehalte in volume : 57%

VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN :

- +8°C tot +35°C
- Maximale relatieve vochtigheid 70% RV

PH :

8 +/- 1

GEREEDSCHAP SCHOONMAKEN :

Met water

AANBEVOLEN DIKTE :

- Minimale dikte: 1 mm
- Maximale dikte: 5 mm

DROOGTIJD :

- 5 dagen bij verlijmde plaatsing / 48u bij plaatsing op metalen structuur.
- Schuren en overschilderen/overwerken: na volledige droging.

VERPAKKING EN BEWARING

- Kunststof zak van 15 liter (ref. 101670)
- Kunststof emmer van 15 liter (ref. 102330)
- Conische vaten van 112 liter
- Bewaring 9 maanden in ongeopende originele verpakking, beschermd tegen vorst en hoge temperaturen.

MILIEU-INFORMATIE

- VOS-gehalte: < 1 g/l.
- Emissieklasse Binnenlucht



EIGENSCHAPPEN

- Brandclassificatie: A2-s1, d0 volgens de Europese norm EN 13501-1.
- Classificatie: familie III klasse 2 volgens AFNOR NF T 36-005, conform de norm AFNOR NF T 30-608, conform de norm EN NF 15824.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op de website : www.icp-alltek.com/fr-fr/documentations/

GEBRUIKSAANWI

ONDERGRONDEN :

- Blokken van gebakken aarde (volgens norm NF EN 771-1).
- Betonblokken (volgens norm NF EN 771-3).
- Cellenbeton (volgens norm NF EN 771-4).

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN :

- De ondergronden, voorbereidende werkzaamheden en toepassingsvoorwaarden moeten conform zijn met de geldende DTU-voorschriften en normen.
- Voorafgaandelijk herstel van afsplinteringen.

VERWERKINGSADVIES :

- Indien nodig mengen vóór gebruik.
- Xtrem 60 pompsysteem met vaten van 112 L.
- Traditionele wormpomp. Sproeiarmen van 4 tot 6 mm.
- Hogedruk wormpomp. Sproeiarmen .045 tot .055.

AANBEVELINGEN :

- De ruimte verluchten tijdens het aanbrengen en drogen.
- Gebruik schone en goed onderhouden PBM's: handschoenen en oogbescherming ontworpen tegen vloeistofspatten, masker tijdens schuurwerkzaamheden.
- Om het gereedschap te reinigen, het overschot afschrappen en onderdompelen in een minimum aan water.
- Restanten niet in de riolering lozen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval.
- Bewaren beschermd tegen vorst en hitte.
- Het vat na gebruik hermetisch afsluiten.
- Zorgen voor voldoende ventilatie om overtollig vocht af te voeren en het droogproces te versnellen.