

BESCHREIBUNG

Leichtspachtelmasse mit hohem Füllvermögen und geringem Schwund, gebrauchsfertig in Pastenform. Einfache und schnelle Verarbeitung mit der Rolle. Der 17-Liter-Eimer bietet eine hohe Ergiebigkeit und ist ideal für die Verarbeitung mit einer breiten Rolle auf großen Flächen.

ANWENDUNG

- Innenputz für Wände und Decken auf allen gängigen Untergründen.
- Zur Renovierung von Untergründen für glatte Spachtelschichten auf Glasgewebe oder Spritzputz-/Tropfenstrukturen.
- Sehr einfache Verarbeitung mit der Rolle (bis zu 300 mm Rollenbreite) und leichtes Glätten.
- Auch für hohe Schichtdicken geeignet.



TECHNISCHE DATEN

NORMVERBRAUCH:

1 liter/m² pro mm schichtstärke

DICHTE:

1,1 +/- 0,1 kg/l

TE :

- Trockenextrakt Masse : 61%
- Trockenextrakt Volumen : 55%

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN:

- +8°C à +35°C
- Maximale Feuchtigkeit 70 % RF

PH :

8,5 +/- 1,0

REINIGUNG DER WERKZEUGE :

Mit Wasser

EMPFOHLENE SCHICHTSTÄRKEN:

- Minimale Schichtstärke : 0,5 mm
- Maximale Schichtstärke : 4 mm

TROCKNUNG:

- Durchschnittlich 24 Stunden je nach aufgetragener Schichtstärke, Temperatur, Belüftung, Feuchtigkeit und Untergrundtyp.
- Abschleifen und Überstreichen: nach vollständiger Trocknung.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

- 12 Liter Kunststoffeimer (réf. 103579).
- 17 Liter Kunststoffeimer (réf. 103580).
- Aufbewahrung 1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung, geschützt vor Frost und starker Hitze.

GEBRAUCHSANWEISUNG

UNTERGRÜNDE:

- Beton, Ziegelstein und Terrakottafliesen, Gips, Gipsfliesen, Gipskartonplatten.
- Zur Renovierung auf Glasgewebe oder Strukturspachtel.
- Vorbedrucktes Holz und Holzderivate, ältere lackierte Haftuntergründe, die sich in gutem Zustand befinden.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE:

- Die Untergründe, Vorbereitungsarbeiten und Anwendungsbedingungen entsprechen den V.O.B. und den gültigen Normen.

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE ANWENDUNG:

- Tauchen Sie eine Rolle mit Webmuster, gebrannten Löchern mit mittlerer Körnung oder eine Fassadenrolle mit Polyamidnetz (180 - 300 mm) in die Spachtelmasse und tragen Sie diese großzügig auf den Untergrund auf.
- Anschließend die Spachtelmasse mit einem Spachtel mit biegsamer Klinge
- Abschleifen mit Schleifpapier mit einer Körnung von P220 - P240.

UMWELTINFORMATIONEN

- VOC-Anteil: < 4 g/l.
- Raumluft-Emissionsklasse



EIGENSCHAFTEN

- Feuerwiderstandsklasse: A2-s1, d0 gemäß der europäischen Norm EN 13501-1
- Klassifizierung: Familie III Klasse 2 gemäß der Norm AFNOR NF T 36-005.
- Das Produkt entspricht der Norm NF EN 16566.

HYGIENE UND SICHERHEIT

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf folgender Website abrufbar: www.icp-alltek.com/de-ch/dokumentation/

EMPFEHLUNGEN:

- Während der Verarbeitung und Trocknung den Raum lüften.
- Verwenden Sie saubere und ordnungsgemäß gewartete PSA: Handschuhe und Augenschutz gegen Flüssigkeitsspritzer, Maske bei Schleifarbeiten.
- Um Werkzeuge zu reinigen, überschüssiges Material abkratzen und in wenig Wasser eintauchen.
- Werfen Sie Rückstände nicht in den Abfluss. Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sondermüll zuführen.
- Vor Frost und Hitze geschützt lagern.
- Behälter nach Gebrauch gut verschließen.
- Für eine ausreichende Belüftung sorgen, um überschüssige Feuchtigkeit zu beseitigen und die Trocknung zu beschleunigen.